



## BORI akrylátový tmel na drevo

### URČENIE

V systéme ochrany dreva na opravu chýb a poškodení, ako sú pukliny, vtláčania a poškrabania, vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

### VLASTNOSTI

- veľmi rýchle sušenie
- ľahké nanášanie
- dobré brúsenie
- ekologicky priateľský

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátová disperzia, pigment, plnidlá
ODTIENE	biela, 3 štandardné odtiene
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	/
LESK	matný
HUSTOTA	1.7 g / ml
RIEDENIE	/
BALENIE	0.75 kg
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok použiteľný do dátumu uvedenom na balení.  <b>NESMIE ZMRZŇŤ !</b>

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	lopatka
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota tmelu, vzduchu a povrchu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	brúsenie a nanášanie nasledujúcej vrstvy po 2 hodinách V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.
VÝDATNOSŤ	závisí od veľkosti poškodenia
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití, už usušený tmel <b>NITRO riedidlom</b>

### PRÍPRAVA PODKLADU

#### Drevený podklad

Vlhkosť ihličnatého dreva nesmie prekročiť 15 %, u listnatého dreva 12%. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, **NITRO riedidlom** odstránime vosk, živicu a masťotu.

### NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	TMELENIE	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
DREVO	vnútri	brúsenie, odstránenie nečistoty	/	<b>BORI akrylátový tmel na drevo</b>	1x <b>TESSAROL akrylátová základná farba na drevo</b>	nátery na drevo zo skupiny <b>TESSAROL akrylát</b> a <b>TESSAROL</b>
				<b>BORI akrylátový tmel na drevo - odtiene</b>	/	lazúrové nátery zo skupiny <b>BORI akrylát</b> , <b>BORI</b>
	vonku		1x <b>BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom</b>	<b>BORI akrylátový tmel na drevo</b>	2x <b>TESSAROL akrylátová základná farba na drevo</b>	nátery na drevo zo skupiny <b>TESSAROL akrylát</b> a <b>TESSAROL</b>
				<b>BORI akrylátový tmel na drevo - odtiene</b>	/	lazúrové nátery zo skupiny <b>BORI akrylát</b> , <b>BORI</b>