



BORI impregnácia

OBLASŤ POUŽITIA

Na impregnáciu dreva v exteriéroch (strechy, zábradlia, prístrešky) a vlhkých miestach (kúpeľne, kuchyne, pivnice).

VLASTNOSTI

- ochrana dreva pred modraním, plesňou, drevokaznými hubami a hmyzom
- dobrá penetrácia
- na báze vody
- mierne žltkastý odtieň
- jednoduché nanášanie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylové spojivo, prísady, fungicíd a insekticíd
FAREBNÉ ODTIENE	mierne žltkastý
TÓNOVANIE	
LESK	
HUSTOTA	1,0 g / ml
RIEDENIE	voda
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 30 g/l, hraničný limit (IIA(h 2010) – 20 g/l.
BALENIA	0,75 l; 5 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOBY NANÁŠANIA	riedenie	viskozita	dýza	tlak
štetec				
Namáčanie				
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a objektu minimálne +8°C			
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	Suchý na prach cca. 30 min, suchý na dotyk 1 hodina, nasledujúca vrstva po 2 - 6 hodinách Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predĺži.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednorazovom nanosení 5 – 8 m ² pomocou 1L Praktické použitie je závislé od opracovania, druhu dreva a spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou, zaschnutú farbu NITRO riedidlom			

PRIPRAVA PODKLADU

Nové drevo

Obsah vlhkosti v dreve nesmie byť vyšší ako 20%. Suchý podklad obrúsiť a očistiť, **NITRO riedidlom** odstrániť vosky, živice a masťnotu.

Renovácia starých náterov

Nepoškodené nátery očistiť a obrúsiť, poškodené úplne odstrániť.



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA		FINÁLNY NÁTER
NOVÉ DREVO	vonku – lazúrny náter	brúsenie, odstraňovanie nečistôt	1x BORI impregnácia	/	2x BORI lazúra
	vonku – krycí náter		1x BORI impregnácia	2x TESSAROL akryl základná farba na drevo	2x TESSAROL akryl email
STARÉ NÁTERY	vonku – lazúrny náter	čistenie, brúsenie a odstraňovanie poškodených náterov	u veľmi poškodených náterov 1x BORI impregnácia	/	1 - 2x BORI lazúra
	vonku – krycí náter		u veľmi poškodených náterov 1x BORI impregnácia	1 - 2x TESSAROL akryl základná farba na drevo	1 - 2x TESSAROL akryl email

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pri pracovnej teplote nižšej ako +8 ° C sa nevytvára náterový film.
- Pred použitím je potrebné farbu dôkladne zamiešať.
- Pri farbení obloženia odporúčame impregnáciu dreva z oboch strán, čím sa dosiahne lepšia priestorová stabilita.
- Mierne žltkavý odtieň umožňuje ďalšie spracovanie v svetlých alebo tmavých odtieňoch.