



SPEKTRA DOMFLOK lak (polomatný)

URČENIE

Bezfarebný konečný náter pre ochranu veľmi zaťažených, disperznými farbami natieraných vnútorných povrchov stien v predizbách, chodbách, vstupných halách, schodiskách (detské škôlky, školy, nemocnice) a v ostatných priestoroch. Konečný náter do ktorého zamiešame **lístočky SPEKTRA DOMFLOK** v dekoratívnom viacfarebnom systéme **SPEKTRA DOMFLOK**.

Vhodný pre pretretie veľmi kvalitných disperzných náterov.

VLASTNOSTI

- hodvábný vzhľad náteru
- priehľadný film
- výborná umývateľnosť
- jednoduché čistenie neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátová kopolymérna disperzia a osobitné zložky
ODTIEŇ	priehľadný
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	/
LESK	EN 13300 – stredný lesk
HUSTOTA	1,0 – 1.1 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ	EN 13300 – trieda 1-2 (DIN53778-S)
RIEDENIE	/
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 100 g/l, hraničný limit (IIA(b) 2010) – 85 g/l.
BALENIE	2 l i 15 l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na balení. NESMIE ZMRZNUŤ!!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček s krátkym vlasom (DOMFLOK valček), štetec
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suchý po 4 - 6 hod., úplne stvrdnutý po 7-ich dňoch
VÝDATNOSŤ	teoretické: pri 2x nanesení 7 – 9 m ² /1 l, praktická spotreba závisí od savosti a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití

PRÍPRAVA PODKLADU

Pre nanesením laku **SPEKTRA DOMFLOK** musí byť podklad nafarbený kvalitnou disperznou farbou (základ **SPEKTRA DOMFLOK** alebo **akrylátová fasádna farba SPEKTRA**). Pred nanesením laku musí byť farba patrične vysušená.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	KONEČNÝ NÁTER
2x SPEKTRA DOMFLOK základ alebo 2x SPEKTRA akrylátová fasádna farby	1x SPEKTRA DOMFLOK lak (polomatný)

UPOZORNENIE

- Lak môžeme používať ako samostatný konečný náter pre dosiahnutie výbornej umývateľnosti náteru alebo do neho vmiešame **lístočky SPEKTRA DOMFLOK** pre dosiahnutie viacfarebného dekoratívneho vzhľadu povrchov stien.
- Lak už má vhodnú konzistenciu pre nanášanie a nesmieme ho riediť, pred použitím ho iba premiešame.
- Lak počas nanášania tvorí mliečne zafarbený náter, ktorý po vysušení ostane priehľadný.
- Povrchy, ktoré sú natierané neumývateľnými disperznými farbami, **nie sú vhodné** pre nanesenie laku **SPEKTRA DOMFLOK** (môže prísť k praskaniu a odpadaniu farebného filmu). Doporučené nátery treba nanieť na impregnovaný podklad.
- Konečný vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký film, rovnomerného lesku môžeme dosiahnuť na zahladených povrchoch stien. Preto doporučujeme zahladenie **vnútorným tmelom SPEKTRA** (dvojnásobné nanesenie s brúsením medzi vrstvami a konečným brúsením) pred nanesením základnej farby.
- Čas sušenia sa v podmienkach nižších teplôt a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Lak je úplne suchý a definitívne stvrdnutý približne za 7 dní – až po tomto čase ho môžeme čistiť neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a vodou.