



SPEKTRA antimikróbna farba

URČENIE

Na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien a stropov. Obsahuje človeku neškodlivý prostriedok, ktorý bráni tvorbe a rozširovaniu rias a plesní.

Vhodná na natieranie všetkých druhov minerálnych omietok, vlákno cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov v priestoroch so zväčšenou možnosťou tvorby plesní a rias (objekty potravinárskeho priemyslu a odborov typu: hostiteľské služby, mliekárne, pivovary, pekárne, menzy,...)

VLASTNOSTI

- na báze pojiva Plioway®
- vynikajúci antimikróbny účinok
- vynikajúca izolácia škvrn rozpustných vodou
- umývateľné podľa EN 13 300 (DIN 53778-W)

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátový kopolymér v organickom rozpúšťadle, pigment, plnidlá a osobitné zložky
ODTIEŇ	biely
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	možnosť pigmentačnými pastami vhodnými pre farby na báze rozpúšťadla do 3% a farbami na báze rozpúšťadla do 3%
LESK	EN 13300 – matný
HUSTOTA	1,28 – 1,33 kg/l
UMÝVATELNOSŤ	EN 13300 – trieda 2 (DIN 53778-S)
RIEDENIE	SPEKTRA riedidlo antinikotínovej farby do 10%
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 350 g/l, hraničný limit (IIA(g) 2010) – 350 g/l.
BALENIE	20 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché i na nanosenie nasledujúcej vrstvy po 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri 2. nanosení 4 – 5 m ² /1 l, praktická spotreba závisí od savosti a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	Ihneď po použití riedidlom antinikotínovej farby SPEKTRA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré odpadajú, odstránime. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplníme vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Pred začiatkom náteru musí byť podklad suchý a pevný.

Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami pred náterom pretrieme **biocídnym prostriedkom SPEKTRA SANITOL**. Po vysušení stien plesne mechanicky odstránime. Ako konečný náter aplikujeme **antimikróbnu farbu SPEKTRA**, ktorá bráni rastu plesní a izoluje aj vodou rozpustiteľné škvrny. Steny môžeme natierať aj stenovou **farbou pre kuchyne a kúpeľne SPEKTRA** alebo niektorou inou farbou na steny na vodnej báze, do ktorej pridáme **ochranu pred plesňami SPEKTRA**.

Zdravé a nepopraskané podklady, natreté hladkými, lesklým, alebo pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom (č. 150).



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	ZAHLADENIE	KONEČNÝ NÁTER
Nový nenatretý podklad - pokračovacie omietky - sadrokartónové dosky - betón a ostatné neporézne podklady		2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	
Podklad natieraný disperznými farbami - viac vrstiev savých, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie voľných častíc, oprava poškodených miest čistenie, brúsenie	2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	2x SPEKTRA antimikróbna farba

UPOZORNENIE

- Pred použitím farbu dôkladne premiešame a rozriedime v závislosti od spôsobu nanášania, t.j. podľa návodu. Ak farbu rozriedime väčším množstvom riedidla ako je predpísané, krytie farebného filmu sa úmerne znižuje.
- Čas sušenia sa v podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti predlžuje a závisí od savosti podkladu. Na menej savých podkladoch sa sušenie predlžuje .

® Obchodná značka Eliokem, Francúzsko (Trademark of Eliokem, France)