



SPEKTRA vnútorný tmel na striekanie

OBLASŤ POUŽITIA

Jemná vyrovnávacia hmota pripravená na jemné vyhladenie vnútorných povrchov stien a stropov, vhodná na nanášanie strojom. Vhodný je na vyhladenie podkladov ako sú minerálne omietky, betón, sadrokartónové platne, vhodný je taktiež na vyrovnanie vnútorných stien namaľovaných disperznými farbami. Vyrovnávanie do hrúbky 2 mm.

VLASTNOSTI

- už pripravená vyrovnávacia hmota
- vhodná na strojné nanášanie
- jednoduché spracovanie a brúsenie
- vysoká paropriepustnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	vinylacetátová kopolymérová disperzia, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ TÓNY	biely
TÓNOVANIE	/
HUSTOTA	1,5 – 1,6 kg/l
RIEDENIE	podľa potreby vodou
BALENIE	25 kg v PE vreci alebo PP vedre
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota tmelu, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na brúsenie po 10 - 12 hodinách v závislosti od hrúbky nanosenia
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri dvojvrstvovom nanosení 1,5 – 2 kg na m ² Praktická spotreba závisí od hrúbky nanosenia a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, zle spojené častice a ostatné nečistoty. Staré odpadávajúce nátery treba odstrániť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vhodnými materiálmi na minerálnej základe. V prípade opráv odporúčame impregnovanie **SPEKTRA akrylovou impregnáciou** alebo **SPEKTRA hĺbkovou impregnáciou**. Podklad musí byť pred nanosením **SPEKTRA vnútorného tmelu** suchý a spevnený.

Plesňou a hubami postihnuté stenové povrchy pred namaľovaním natrieť **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Keď steny vyschnú, plesňu mechanicky odstrániť. Do farby pridať **SPEKTRA ochranu pred plesňou**, ktorá dlhšiu dobu zabraňuje rastu mikroorganizmov alebo ako finálny náter použiť **SPEKTRA farbu na steny kuchýň a kúpeľní**.

Škrvy nikotínu, stopy po vylíatí vody, dechtu, vo vode rozpustných pier, ... natrieť **SPEKTRA antinikotinovou farbou**, ktorá je už finálnym náterom.

Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistiť a obrúsiť brúsnym papierom (č. 150).

Na pripravený podklad naniesť **SPEKTRA vnútorný tmel na striekanie**. Ihneď po nanosení nasleduje vyhladenie nehrdzavejúcim hladidlom.



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	VYHLADENIE	FINÁLNY NÁTER
Nové, ešte nenamaľované podklady - vápenno-cementové omietky - sadrokartónové platne - betón alebo iné neporézne podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnácia 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	vnútorná farba na steny obchodnej značky SPEKTRA – podľa výberu
Podklady nafarbené disperznými farbami - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie, nespojených častíc, oprava poškodených miest čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylová impregnácia		

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Vyhladenie stien **SPEKTRA vnútorným tmelom na striekanie** odporúčame predovšetkým pred nanosením dekoratívnych náterov (**SPEKTRA DOMFLOK**) a vysoko umývateľných disperzných farieb (**SPEKTRA latex polomat**,...)
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predlži, takisto je závislý od hrúbky nanosenia **SPEKTRA vnútorného tmelu na striekanie**.