



TESSAROL akrylátový lak lesk / satin

URČENIE

Pre kvalitnú ochranu a dekoráciu drevených vnútorných povrchov: výrobky z mäkkého dreva, stropné a stenové obklady, masívne drevo, jednoduchý nábytok a ostatné predmety z dreva.

VLASTNOSTI

- uchováva prírodný vzhľad dreva – náter nežltne
- ekologicky priateľský
- bez nepríjemného zápachu
- rozriedovanie vodou
- rýchle sušenie
- jednoduché použitie
- odolnosť na čistiace prostriedky pre domácnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátová disperzia, voda
ODTIEŇ	bezfarebný
ŽELANÝ ODTIEŇ	/
LESK	hodvábny
HUSTOTA	1.0 g / ml
RIEDENIE	voda
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 130 g/l, hraničný limit (IIA(e) 2010) – 110 g/l.
BALENIE	0.75l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok použiteľný do dátum uvedenom na balení. NESMIE ZMRZŇUŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOBY NANÁŠANIA	riedenie	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štetec (umelé vlákno)	podľa potreby	/	/	/
striekanie				
vzduchové striekanie	5 - 10%	cca. 50 s	1.2 - 1.5 mm	2 - 3 bar
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota laku, vzduchu a povrchu minimálne +8°C, relatívna vlhkosť vzduchu nižšia než 80%			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	Suché na prach cca. 1 hod., suché na dotyk 2 - 3 hod., interval medzi vrstvami 6 - 8 hodín V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanosení 8 - 10 m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití a už usušenú farbu NITRO riedidlom			

PRÍPRAVA PODKLADU

Drevený podklad

Vlhkosť ihličnatého dreva nesmie byť väčšia ako 15 %, u listnatého dreva 12%. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, **NITRO riedidlom** odstránime vosk, živicu a masťotu.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené úplne odstránime.

SYSTÉM NÁTEROV

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
NOVÉ DREVO	vnútri	brúsenie, odstránenie nečistoty	1x TESSAROL akrylátový lak 1-2x TESSAROL akrylátový lak
STARÉ NÁTERY	vnútri	čistenie a brúsenie, odstránenie poškodených náterov	2x TESSAROL akrylátový lak

UPOZORNENIE

- Pri pracovnej teplote nižšej ako 8°C sa nevytvára náterový film.
- Pri natieraní stropných a stenových obkladov doporučujeme predchádzajúcu impregnáciu dreva z oboch strán **BORI lazúrou**, čím dosiahneme lepšiu rozmerovú stálosť.