



TESSAROL akrylový email na radiátory

OBLASŤ POUŽITIA

Na kvalitnú ochranu a dekoráciu železných radiátorov, radiátorových a teplovodných rúr v interiéroch.

VLASTNOSTI

- nezožltne
- odolnosť do 120°C
- lesklý finálny náter
- okoliu priaznivý
- bez nepríjemného zápachu
- riedenie vodou
- rýchle schnutie
- jednoduchá aplikácia
- odolnosť voči bežným čistiacim prostriedkom, ktoré sa používajú v domácnostiach

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	modifikovaná akrylová disperzia, pigment
FAREBNÝ ODTIEŇ	biely
LESK	lesklý
HUSTOTA	1.2 g / ml
RIEDENIE	voda
EU VOC kategória a limity	IIA(i), 140g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 130g/l
BALENIE	0,75 l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZMRZNUŤ.

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOB NANÁŠANIA	riedenie:	viskozita (DIN 4mm)	dýza	tlak
štetec (umelé vlákna)	podľa potreby			
striekanie				
striekanie vzduchom	5 - 10%	cca. 50 s	1,2 - 1,5 mm	2 - 3 bary
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a objektu minimálne +8°C, vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%			
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	prachovo suchý cca. 1 hodina, na dotyk 2 - 3 hodiny, nasledujúca vrstva po 12 hodinách. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas schnutia predlži.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: 1 l pri jednom nanosení postačuje na 10- 12 m ² povrchu. Praktická spotreba je závislá od úpravy podkladu, druhu podkladu a spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou, zaschnutú farbu NITRO riedidlom			

PRÍPRAVA PODKLADU

Železné radiátory

Hrdzu odstránime mechanicky, masťotu a ostatné nečistoty pomocou **NITRO riedidla**.

Obnovenie starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a obrúsime, poškodené potom úplne odstránime.

NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA ZÁKLADNÝ NÁTER	FINÁLNY NÁTER
NEZAKRYTÉ RADIÁTORY	odstraňovanie hrdze a nečistôt	1 - 2x TESSAROL akrylová základná farba na železo	2x TESSAROL akrylový email na radiátory
STARÉ NÁTERY	čistenie, brúsenie a odstraňovanie poškodených náterov	1x TESSAROL akrylová základná farba na železo	1 - 2x TESSAROL akrylový email na radiátory

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pri pracovnej teplote nižšej ako 8°C sa náterový film nevytvára.