



SPEKTRA SUPER VINYL mat

OBLASŤ POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu silne zaťažovaných interiérových stenových povrchov v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách (materské školy, školy, nemocnice) a aj v iných priestorov.

Vhodná na maľovanie všetkých druhov minerálnych omietok, vláknito-cementových platní, betónu, sadrokartónových platní, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- mat vzhľad náteru
- vysoká umývateľnosť
- neobsahuje rozpúšťadlá
- jednoduché čistenie
- odolnosť na chemikálie
- široký výber farebných tónov – **HELIOMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	VOC free styren-akrylátová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ TÓNY	biela, niekoľko tisíc odtieňov podľa farebných predlôh HELIOMIX
TÓNOVANIE	pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné na farby na vodnej báze, do 3% a disperznými farbami, ktoré sú vhodné na tónovanie; HELIOMIX
LESK	EN 13300 – mat
HUSTOTA	1,4 ± 0,1 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ	EN 13300 – trieda 2 (DIN 53778-S)
PAROPRIEPUSTNOS s_d	0,085 m
RIEDENIE	vodou; 1. vrstva: do 20%; 2. vrstva: do 10%
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 30 g/l, hraničný limit (IIA(a) 2010) – 30 g/l.
BALENIE	2 L a 5 L
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANAŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na ďalšie nanášanie po 4 – 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	Teoretická: 1 l stačí na dva nátery 7–9 m ² povrchu. Praktická spotreba závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstrániť prach, zle spojené častice a ostatné nečistoty. Staré odpadávajúce nátery treba odstrániť. Väčšie popraskané a poškodené časti podkladu vhodnými materiálmi na minerálnom základe. Nasleduje impregnovanie pomocou **SPEKTRA akrylovej impregnácie**. Podklad musí byť pred maľovaním suchý a spevnený.

Plesňou a hubami postihnuté stenové povrchy pred maľovaním natrieť **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Keď steny uschnú, pleseň mechanicky odstrániť. Do **SPEKTRA super vinyl mat** farby pridať **SPEKTRA ochranu pred plesňou**, ktorá dlhšiu dobu zabraňuje rastu mikroorganizmov alebo ako záverečný náter použiť **SPEKTRA farbu na steny kuchýň a kúpeľní**.

Škrvy nikotínu, stopy po vyliatí vody, dechte, vodou rozpustných pier, ... natrieť **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je už finálnym náterom.

Zdravé a nepopraskaná podklady, zafarbené hladkými, lesklými alebo polo-lesklými emailami alebo disperznými farbami očistiť a obrúsiť brúsnym papierom (č. 150).



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	VYHLADENIE	FINÁLNY NÁTER
Nový nezafarbený podklad - vápenno-cementové omietky - sadrokartónové platne - betón a iné nepórovité podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnácia 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x SPEKTRA interiérový tmel (podľa potreby)	min. 2x SPEKTRA SUPER VINYL mat (v závislosti od odtieňa)
Zafarbený disperznými farbami - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie nespojených častíc, oprava poškodených miest čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylová impregnácia	2x SPEKTRA interiérový tmel (podľa potreby)	

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predlži.
- Pred použitím farbu dôkladne vymiešať.
- V prípade riedenia farby väčším množstvom vody ako je uvedené sa krycia schopnosť farebného filmu primerane znižuje.
- Finálny vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch, preto odporúčame vyhladenie pomocou **SPEKTRA interiérového tmelu** (2x naniesenie s medzibrúsením a koncovým brúsením).
- Čistenie náteru je závislé od stupňa lesku a zlepšuje sa s narastajúcim leskom. Škrvny možno očistiť mäkkou handrou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pred použitím skontrolovať odolnosť náteru na vybraný čistiaci prostriedok.
- Zvýšenie odolnosti voči oteru možno dosiahnuť pomocou **SPEKTRA DOMFLOK lakom**, ktorý sa naniesie cez **SPEKTRA SUPER VINYL mat**.
- Krycia schopnosť **SPEKTRA latexu mat** môže byť u žiarivých-čistých odtieňov slabšia, preto nie sú dve vrstvy postačujúce. Odporúčame náter 1 vrstvy svetlejšieho, lepšie prekrývajúceho odtieňa vo vybranom odtieni (2-3 vrstvy). Pre dokonalý vzhľad povrchu je potrebné dodržanie postupu.

